

فانسي - باركيه

السريع للأرضيات والمفروشات

المواصفات التقنية

8 ملم	السماكة
HDF - density 880 kg/cm3	بناء المنتج
ألواح بنظام سنجل كليك	نظام التركيب
AC4	مقاومة التآكل
31 معتدل	التصنيف التجاري
22 عام / متوسط	التصنيف السكني
12 ≥	مقاومة الصدمات
لا يترك بقع ولا آثار فقاعات	مقاومة حروق السجائر
لا تتأثر	تأثير أرجل الأثاث
لا يتأثر الشكل الخارجي	اختبار تأثير الكرسي بالعلجات
≥ 18 %	نسبة انتفاخ السماكة مع الوقت
121.5 سم	طول القطعة
19.6 سم	عرض القطعة
> 0.20 ملم	استقامة الحواف
> 0.3 mm/m	استقامة الطبقة السطحية
مقعر ≥ 0.15 % - محدب ≥ 0.20 %	التمدد بالعرض
مقعر ≥ 0.50 % - محدب ≥ 1.00 %	التمدد بالطول
المتوسط ≥ 0.15 مم - الحد الأقصى ≥ 0.20 ملم	الفراغ بين الألواح
المتوسط ≥ 0.10 مم - الحد الأقصى ≥ 0.15 ملم	فرق الارتفاع بين الألواح
> 1 ملم	اختلاف الأبعاد
لا يتأثر الشكل الخارجي، التحمل أقل من 0.01 ملم	تحمل سطح الأرضية للكدمات
Cfl-s1	ردة الفعل ضد الحريق
E1: ≤ 1.5 mg/L	انبعاث الفورمالديهايد
8 قطع	عدد القطع في الكرتون الواحد
1,910 م ²	مجموع الأمتار في الكرتون الواحد
الصين	بلد المنشأ